

Описание:

Очень плотно прилегающая мягкая полихлорвиниловая пленка. Поверхность матовая. Прозрачная, белая и черная также с блестящей поверхностью.

Подложка:

Силиконовый картон с односторонним покрытием, 135 г/м²

Клей:

Полиакрилат, снимаемый

Применение:

Для нанесения краткосрочных и среднесрочных маркировок, надписей и декораций при наружном применении. При внутреннем применении обладает почти неограниченной устойчивостью.

Метод печати:

Рекомендуется шелкотрафаретная печать, для ультрафиолетовой офсетной печати и флексографической печати необходимы специальные краски.

Технические данные

| | |
|--|--|
| Толщина* (без защитной бумаги и клея) | 0,080 мм |
| Формоустойчивость (FINAT TM 14) | При наклеивании на сталь в поперечном направлении не наблюдается никакой поддающейся измерению усадки, в продольном направлении – макс. 0,4 мм |
| Термоустойчивость | При наклеивании на алюминий, от -40°C до +80°C, без изменений |
| Устойчивость к воде | При наклеивании на алюминий через 48 час./23°C без изменений |
| Сила сцепления* (FINAT-TM1, через 24 часа, нержавеющая сталь) | 6 Н/25мм |
| Разрывная прочность (DIN EN ISO 527) В продольном направлении В поперечном направлении | мин. 19 МПа мин. 19 МПа |
| Удлинение при разрыве (DIN EN ISO 527) В продольном направлении В поперечном направлении | мин. 130 % мин. 150 % |
| Срок хранения** | 2 года |
| Температура склеивания | мин. + 10 °C |
| Срок службы при надлежащей обработке При вертикальном внешнем атмосферном воздействии (обычный среднеевропейский климат) | 3 года (без нанесения печати) |
| Снимаемость | в течение 2 лет может сниматься, не оставляя следов, с большинства поверхностей |

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

Внимание:

Основа, на которую производится наклеивание, должна быть свободна от пыли, жира и других загрязняющих компонентов, которые могут оказать отрицательное воздействие на силу сцепления материала. При выполнении новых лакировок их следует подвергать сушке в течение по меньшей мере трех недель или до полного отвердевания. Для определения совместимости необходимо провести прикладные испытания с использованием предусмотренных лаков. Кроме того, следует принимать во внимание рекомендации компании ORAFOL по обработке материала.

Основой приведенных данных являются наши знания и практический опыт. Вследствие многообразия различных воздействий в процессе обработки и применения мы рекомендуем провести испытания наших продуктов для специальных областей применения в рамках собственных опытов. Предоставленные нами данные не содержат обязательных с правовой точки зрения гарантии определенных свойств.

